

fix up®

GS56EP

UNIVERSAL EPOXY STICK FIX UP®

MASTIC EPOXY UNIVERSEL FIX UP®

FU-GS56EP

56g

MASTIC EPOXY UNIVERSEL

BICOMPOSANT

Mastic epoxy universel bicomposant malléable pour la réparation, l'étanchéité, le collage et le montage sur métal, plastique, bois ou céramique. Résistance élevée à l'eau, aux carburants, aux huiles et aux produits chimiques selon ASTM 3. Adhère et durcit même sous l'eau ou en milieu salin. Compatible avec le ponçage, le perçage et la peinture après polymérisation.



RESISTANCE
UP TO 150°C



LES AVANTAGES

- ▶ Epoxy bicomposant facile d'utilisation
- ▶ Compatible avec une large gamme de matériaux
- ▶ Séchage ultra-rapide pour une réparation efficace
- ▶ Nombreuses possibilités d'utilisation dans la réparation, la maintenance, la construction et l'assemblage
- ▶ Excellente résistance à l'huile, l'essence, l'eau et de nombreux produits chimiques
- ▶ Post-traitement : se ponce, se perce, s'enduit et se peint après durcissement

MULTI
MATERIAL



WATER DROP
HARDENING



LES POINTS FORTS

- ▶ Temps de malaxage jusqu'à 2 minutes 30
- ▶ Temps de séchage de 5 minutes
- ▶ Résiste à des pointes de température jusqu'à +150 °C
- ▶ Elasticité renforcée après durcissement (Shore D 70-80)
- ▶ Durcissement définitif en moins de 45 minutes



FR



MÉTHODE D'APPLICATION :

- ▶ Appliquer sur une surface propre et sèche, au-dessus de 15°C.
- ▶ Découper la quantité désirée de mastic.
- ▶ Retirer le film protecteur.
- ▶ Malaxer au maximum 2 minutes 30 pour mélanger les 2 composants.
- ▶ Appliquer sur la partie à réparer.
- ▶ Travailler le produit dans un délai de 5 minutes après le début du malaxage.
- ▶ Temps de séchage de 45 minutes recommandé avant tout travaux de post-traitement, type ponçage, perçage et enduit.

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

- ▶ Contient des composés époxydiques. Peut produire une réaction allergique.
- ▶ Sol dangereusement glissant en cas d'écoulement / de déversement du produit.
- ▶ Ne pas exposer longtemps à des acides concentrés et des solvants organiques.

STOCKAGE

Peut être conservé pendant 12 mois dans un emballage non ouvert. Conserver dans un endroit sec, à une température comprise entre +5 °C et +25 °C, à l'abri de la lumière directe du soleil.

WWW.FIXUP-PRODUCTS.COM



Ces renseignements sont fournis en toute objectivité cela afin de mieux vous informer, vous conseiller et vous orienter dans l'utilisation du produit. Ces renseignements sont fournis sans engagement de notre part car nous n'avons pas connaissance des contraintes mécaniques liées à votre utilisation. Notre équipe technique reste cependant à votre disposition pour toute information complémentaire par email : info@fixup-products.com. Visuels non contractuels. Pourcentages et chiffres donnés à titre indicatif, ne constituent pas une garantie car pouvant varier selon différents facteurs. L'attention de l'utilisateur est en outre attirée sur les risques éventuels encourus en cas d'une utilisation autre que celle pour laquelle le produit a été conçu.